



FLOORSEALER WB COLOUR 2C

WATER-GEBASEERDE MATTE,, DEKKENDE EN GEKLEURDE
AFWERKING VOOR MINERALE ONDERGRONDEN

OMSCHRIJVING

ARIOMAT FLOORSEALER WB COLOUR 2C is een 2 componenten, water gebaseerde afwerkingslaag op polyurethaanbasis bestaande uit een combinatie van **FLOORSEALER WB COLOUR PART A** en 20% **FLOORSEALER WB COLOUR PART B**. Dit product biedt, naast de mooi matte decoratieve kleuren, een goede chemische bestendigheid en een hoge slijtvastheid. Het unieke karakter ervan is dat het mogelijk wordt om, in tegenstelling met de meeste andere afwerkingsproducten, rolstrepen te vermijden na het rollen en dat lokale herstellingen kunnen geschieden met als voordeel dat de totale oppervlakte niet meer hoeft herbehandelt te worden. Dit product is verkrijgbaar in 10 standaard kleuren. Kleuren op maat zijn mogelijk op verzoek.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bestemd voor Interieur:

- Decoratieve gietvloeren (o.a. cement gebaseerde)
- Siergrindvloeren
- Alkalische vloeren: vooraleer de **FLOORSEALER WB COLOUR 2C** aan te brengen moet de vloer voorbehandeld worden met de alkali blokker **ARIOMAT FLOOR PRIMER AB IMP**. Deze primer is speciaal ontwikkeld om samen met deze afwerkingslaag en de vloer één monolithisch systeem te verkrijgen.

VOORDELEN

- Gemakkelijk met de rol aan te brengen
- Hoge slijtvastheid
- Uitzonderlijk MATT
- In diverse kleuren verkrijgbaar
- Rolstrepen gemakkelijk te vermijden
- Watergedragen
- Verbergt krassen en gebreken
- Benadrukt het natuurlijk aspect
- Heel laag VOC-gehalte

EIGENSCHAPPEN

- Viscositeit (Brookf. Rpm20) : ca. 1300 mPa.s ± 500 mPa.s
- VOC < 20 g/L (Conform Decopaint Directive 2010/75 EU)
- Niet gelabeld als gevaar goed m.u.v. B-component
- Weekmakervrij
- Hardt optimaal uit mits toevoeging van 20 % B-component

GEbruik

VOORBEREIDING

- Op alkalische ondergronden steeds de alkaliblokkende primer **ARIOMAT FLOOR PRIMER AB IMP** in twee lagen gebruiken. De eerste laag zal goed in de vloer impregneren en de tweede laag zal op de oppervlakte blijven en als alkali-barrière fungeren tov de niet alkalibestendige **FLOORSEALER WB COLOUR 2C**. Een water-test is hiervoor op deze gedroogde tweede laag dus steeds nodig alvorens te mogen coaten met de afwerkingslaag.
- De ondergrond moet droog, vrij van stof, vuil en vet zijn. Indien er geschuurd wordt raden wij aan de oppervlakte te ontstoffen met een goede industriële stofzuiger. Reinig indien nodig met water en 20 g/l **ARIOMAT-SURFACE CLEANER R** en goed laten drogen.
- De temperatuur van het product en de te behandelen ondergrond moet zich tussen +5 en +30 graden Celsius bevinden.
- Draag steeds beschermende plasticen overtrekschoenen tijdens de behandeling. Dit om vervuiling van het oppervlak te vermijden.
- Voeg 20 % **FLOORSEALER WB PART B** als B-Component toe aan de **FLOORSEALER WB COLOUR PART A** en roer goed maar wel HANDMATTIG voor gebruik.
- Bijv. 2 kg PART A + 400 gram (ml) PART B



FLOORSEALER WB COLOUR 2C

WATER-GEBASEERDE MATTE,, DEKKENDE EN GEKLEURDE
AFWERKING VOOR MINERALE ONDERGRONDEN

- Het is sterk aanbevolen kleine hoeveelheden te mengen om genoeg tijd te hebben - vóór het reageren van PART B - het mengsel aan te kunnen brengen.
- De verwerking van dit mengsel moet binnen de ca. 30 minuten geschieden.

TOEPASSING in 2 Lagen

- Breng de eerste laag **FLOORSEALER WB COLOUR 2C** op de droge primer aan, aan de hand van een kortharige rol. Deze moet de vloer dekken maar mag niet te dik aangebracht worden. Om rolstrepen te vermijden raden wij ook aan om deze in willekeurige richting uit te rollen. En dus zeker niet in banen.
- Naargelang de temperatuur en de vochtigheid zal deze eerste laag drogen tussen 4 en 6 uren. Ventileer indien nodig.
- Pas de tweede laag toe zoals de eerste.
- Het volledig uitharden van de coating zal een goede 14-tal dagen duren maar er mag reeds na 48 uren op gestapt worden.

INDICATIEF VERBRUIK

- Het verbruik hangt van de porositeit van de te behandelen oppervlakte af en kan variëren tussen ca. 120 g/m² per laag.

ONDERHOUD

- Reinigen met water en 20 g/l **ARIOMAT-BIOCLEANER ST.**

VERPAKKINGEN

- Zwarte emmers van 8 kg

OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijdert van direct zonlicht.
- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 1 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

VEILIGHEID

- **ARIOMAT FLOORSEALER 2C COLOUR** is niet onderworpen aan CLP labelling.
- **ARIOMAT FLOORSEALER PART B** is wel onderworpen aan CLP labelling.
- Gelieve ook steeds de veiligheidsinformatiebladen te raadplegen alvorens de producten in gebruik te nemen.

BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.