



WOOD HYDROSHIELD SSB

Protecteur durable pour bois brûlé « Yakisugi »

DESCRIPTION

WOOD HYDROSHIELD SSB est un protecteur mat durable à base aqueuse, spécialement conçu pour la finition du bois brûlé, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Renforce la surface fragile après la combustion du bois. Fixe la suie et, grâce à la nature hydrophobe de la protection, augmente la résistance à l'eau et la durabilité du bois.

WOOD HYDROSHIELD SSB est disponible en transparent et en noir, mat ou satiné (Satin) (par exemple **WOOD HYDROSHIELD SSB MATT Clear** ou **WOOD HYDROSHIELD SSB MATT Black**). D'autres couleurs peuvent être développées sur demande.

APPLICATIONS

Traitement du bois brûlé (Yakisugi).

CARACTÉRISTIQUES ET PARTICULARITÉS

- Un seul traitement est nécessaire pour l'intérieur en raison de la teneur élevée en substance active.
- Préserve le caractère naturel du bois.
- Hydrophobe et durable
- Transparent ou noir, les deux sont intrinsèquement mats.
- Bonne protection contre les UV
- Application facile
- Légère odeur typique
- pH : ± 7
- Densité : ± 1
- Soluble dans l'eau

UTILISATION

INSIDE

Application HydroShield SSB

- Au pistolet :
Le nombre de couches dépend du taux d'absorption du bois brûlé. Comme la porosité du bois brûlé augmente avec l'intensité de la combustion, le rendement de l'**Hydroshield SSB** augmentera également et, pour protéger adéquatement la surface, une couche de 2^{de} devrait être envisagée. N'utiliser que des pièces en acier inoxydable (raccords, joints...).
- Au pinceau :
Appliquer une fois à l'aide d'un pinceau, comme pour une peinture.
- Vacumat :
Hydro Shield SSB dilué pour obtenir une viscosité DIN4 : 25 sec

Séchage

- Sécher à l'air au-dessus de 10 °C.
- Éviter toute contamination par l'eau de la surface traitée pendant les temps de séchage susmentionnés.

Consommation

- En fonction de la porosité du support, la consommation peut varier entre 75 et 125 g/m². Les rendements peuvent également être plus élevés si le produit est appliqué manuellement.

EXTÉRIEUR

- Il est fortement recommandé d'appliquer une seconde couche sur la première couche sèche pour les applications extérieures.
- Les mêmes autres conditions que pour l'intérieur sont d'applications.

EMBALLAGE

- Bouteilles de 1 kg, Jerrycans de 5 kg et 20 kg



WOOD HYDROSHIELD SSB

Protecteur durable pour bois brûlé « Yakisugi »

STOCKAGE

- Dans l'emballage d'origine non ouvert, la durée de conservation est d'au moins 1 an dans un endroit frais et sec.
- Le produit étant sensible au gel, il convient de le stocker et de le transporter à l'abri du gel.
- Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.ariomat.com

BOIS HYDROSHIELD SSB
ARIOMAT

Version bois : Septembre 2023



Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

ANNONCE IMPORTANTE :

Notre responsabilité est limitée au produit lui-même, son traitement et son application sont exclus. Des tests propres doivent être effectués avant tout traitement. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et leur composition et de modifier les notes techniques correspondantes sans préavis. Veuillez demander la dernière version de cette note technique à notre service de conseil.