



FLOOR PRIMER AB IMP

WATER-GEBASEERDE PRIMER VOOR MINERALE ONDEGRONDEN
FIXEERT EN IMPREGNEERT POREUZE OPPERVLAKKEN

OMSCHRIJVING

ARIOMAT FLOOR PRIMER AB IMP is een specifieke primer op basis van watergedragende polymeren. Deze zorgt voor het optimaal beschermen van de alkaliniteit van de ondergronden naar de afwerkingslaag **ARIOMAT FLOOR SEALER WB COLOUR 2C** of **ARIOMAT FLOORSEALER WB 2C**.

FLOOR PRIMER AB IMP is tevens geschikt als transparante primer, om, al dan niet verweerde, ondergronden zoals cementgebonden ondergronden, gevelplaten, beton, asbest, enz te fixeren en impregneren.

FLOOR PRIMER AB IMP is vrij van ammoniak en zal nog ongebonden deeltjes van de oppervlakte 0goed benatten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Op de meeste ondergronden zoals :

- Decoratieve gietvloeren (o.a. cement gebaseerde)
- Siergrindvloeren
- Alkalische vloeren

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- Alkalibestendig
- UV-bestendig
- Watergedragen
- Overschilderbaar
- Overschilde
- pH ca. 7
- Viscositeit : < 100 mPa.s
- VOC < 20 g/L (Conform Decopaint Directive 2010/75 EU)
- Zeer lage VOC
- Goed indringend vermogen
- Dichtheid g/cm³ : 1,04
- Vastestofgehalte : 25% (vol)
- Niet gelabeld als gevaar goed
- Weekmakervrij
- Hardt uit zonder toevoeging van een katalysator bij gebruik boven 5 °C

GEBRUIK

VOORBEREIDING

- Reinig de ondergrond met water en 20 g/l **ARIOMAT-SURFACE CLEANER R**. Deze moet droog en solide zijn en tevens vrij van stof, vuil, vet en andere potentiële contaminaties.
- Opstijgend vocht en nog niet gebonden zouten kunnen, indien aanwezig, de coating teniet maken. Het is dus ten sterkste aangeraden minimum 48u te wachten voor de nieuw gegoten vloer te behandelen.
- De temperatuur van het product en de te behandelen ondergrond moet zich tussen +5 en +30 graden Celsius bevinden.
- Draag steeds beschermende plasticen overtrekschoenen tijdens de behandeling. Dit om vervuiling van het oppervlak te vermijden.

TOEPASSING in 1 of 2 Lagen

- **Algemeen:** Niet gebruiken bij een relatieve vochtigheid groter dan 85%. Homogeen aanbrengen en plasvorming vermijden.
- **FLOOR PRIMER AB IMP** onverdund aanbrengen met een kortharige rol, kwast of airless spuit.
- Deze eerste laag zal/moet goed in de ondergrond penetreren.
- Naargelang de temperatuur en de vochtigheid zal deze eerste laag drogen tussen 2 en 4 uren. Ventileer indien nodig.
- Voor vloeren dienen er 2 lagen aangebracht te worden om alkaliniteit van de ondergrond goed af te sluiten.
- Pas de tweede laag toe zoals de eerste.
- De tweede laag zal/moet op de oppervlakte blijven.
- De twee coatings samen fungeren, indien goed uitgedroogd, als alkali-barrière tov de niet alkalibestendige afwerkingslaag **ARIOMAT FLOORSEALER WB COLOUR 2C** of **ARIOMAT FLOORSEALER WB 2C**. Een water-test is hiervoor op deze gedroogde tweede laag dus steeds nodig alvorens te mogen coaten met de afwerkingslaag.



FLOOR PRIMER AB IMP

WATER-GEBASEERDE PRIMER VOOR MINERALE ONDEGRONDEN
FIXEERT EN IMPREGNEERT POREUZE OPPERVLAKKEN

INDICATIEF VERBRUIK

- Het verbruik hangt van de porositeit van de te behandelen oppervlakte af en is ca. 100 g/m² - 500 g/m² voor twee lagen of ca. 4 – 10 m²/L

REINIGEN

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw water en een schuurspons schoonmaken.

VERPAKKINGEN

- Jerrycans van 20L

OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.
- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 1 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

VEILIGHEID

- **ARIOMAT FLOOR PRIMER AB IMP** is niet onderworpen aan CLP labelling.
- Lees alle betrokken veiligheidsinformatiebladen.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij contact met ogen en huid onmiddellijk met veel water spoelen. Product niet in riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Bij slijp/schuur werkzaamheden stoffilter P2 gebruiken.
- EUH 208: Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

AFVAL VERWIJDERING

- Alleen lege verpakkingen recycleren. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf/lak, gedroogde materiaalresten afvoeren als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk of huishoudelijk afval.

FLOOR PRIMER AB
ARIOMAT
Minerale oppervlakken
Versiedatum: 27/09/2023

 **SOBELTEC**
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.