



MT FINISHER X-MATT 2C

WASSERGETRAGENE EXTRA-MATTE UND TRANSPARENTE ENDBESCHICHTUNG FÜR MICRO TOPPING SYSTEME

BESCHREIBUNG

MT FINISHER X-MATT 2C ist eine 2-Komponenten, wasserbasierte Polyurethan-Endbeschichtung. Sie wurde speziell für die Veredelung von **ARIOMAT MT MICRO TOPPING SYSTEMEN** entwickelt.

MT FINISHER X-MATT 2C enthält zwei Komponenten:

- MT FINISHER X-MATT TEIL A
- MT FINISHER TEIL B

Der Schutz bietet eine gute chemische Beständigkeit und hohe Verschleißfestigkeit. Das einzigartige Merkmal dieses Produkts ist, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Zurichtungen, im Falle eines ordentlichen Rollens, keine Rollstreifen sichtbar sind. Dies ermöglicht lokale Reparaturen, ohne die gesamte Oberfläche erneut behandeln zu müssen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Interieur bestimmt:

- Schutz von **ARIOMAT Micro Toppings**

VORTEILE

- Einfach mit der Rolle aufzutragen
- Anwendbar in 2 oder mehreren Schichten
- Keine Rollstreifen
- Außergewöhnlich matt
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Wasserbasiert
- Betont den natürlichen Aspekt von Stein
- Sehr niedriger VOC-Gehalt

EIGENSCHAFTEN

- pH-Wert 7 – 9
- Viskosität: ca. 1300 mPa.s ± 500 mPa.s
- Transparent
- Dichte: ca. 1.02 g/cm³ (bei 20 °C)
- Niedriger VOC-Gehalt: < 20 g/L (laut Decopaint directive 2010/75 EU)
- Weichmacherfrei
- Härtet falls Zusatz von 20% **PART B**

VERWENDEN

VORBEREITUNG

- Die Grundlage muss trocken, staubfrei, sauber und fettfrei sein. Bei Bedarf mit Wasser und 20 g/l **MT CLEANER A** reinigen.
- Bei Anwendung auf vorhandenen Oberflächen sollte diese zuerst geschliffen werden.
- Die Temperatur des Produkts und des zu behandelnden Untergrunds sollte zwischen +10 und +30 Grad Celsius liegen, idealerweise zwischen 18 und 24 °C.
- Bei Bodenarbeiten sollten Schutzüberziehschuhe getragen werden, um die Verschmutzung der Oberfläche zu verhindern.
- Fügen Sie 20 % **MT FINISHER TEIL B** zu **MT FINISHER X-MATT TEIL A** hinzu und rühren Sie gut, jedoch vor der Verwendung von Hand. Zum Beispiel: 5 kg **TEIL A** + 1 kg **TEIL B**. Die Verarbeitung dieses Gemischs sollte innerhalb von 30 Minuten erfolgen. Es wird empfohlen, kleine Mengen zu mischen.

ANWENDUNG in 2 Schichten

- **MT FINISHER X-MATT 2C** sollte immer in mindestens 2 Schichten aufgetragen werden.
- Tragen Sie die erste Schicht **MT FINISHER X-MATT 2C** mit einer kurzhaarigen Rolle auf. Dies kann auch mit einem Pinsel oder einer Sprühgerät erfolgen. Die erste Schicht sollte so fein und gleichmäßig wie möglich aufgetragen werden. Um insbesondere bei dunklen Farben Überlappungsschleier zu vermeiden, empfehlen wir, in zufälliger Richtung zu rollen. Führen Sie das gesamte Oberfläche pro Schicht aus.
- Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit trocknet diese erste Schicht zwischen 5 und 6 Stunden. Wenn nötig belüften.
- Zwischen den Schichten kann leicht mit Schleifpapier Körnung 400 geschliffen werden.



MT FINISHER X-MATT 2C

WASSERGETRAGENE EXTRA-MATTE UND TRANSPARENTE
ENDBESCHICHTUNG FÜR MICRO TOPPING SYSTEME

- Tragen Sie die zweite Schicht auf die gleiche Weise wie die erste auf.

INDICATIVER VERBRAUCH

- Der Verbrauch hängt von der Porosität der zu behandelnden Oberfläche ab und kann zwischen ca. 50 - 75 g/m² pro Schicht variieren.

TROCKNUNG UND BETRIEBBEREITSCHAFT

- Die Trocknung ist nach 12 Stunden abgeschlossen, aber die vollständige Aushärtung dauert 7 Tage.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Reinigen Sie das Werkzeug sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser und einem Schrubber.
- Die Wartung erfolgt mit lauwarmem Wasser und 20 g/l **MT CLEANER A**.

VERPACKUNG

- Kanister mit 5 kg **MT FINISHER X-MATT TEIL A**
- Flasche mit 1 kg **MT FINISHER TEIL B**

LAGERUNG und LAGERZEIT

- Lagern Sie das Produkt in einem trockenen Raum, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- In der ungeöffneten Originalverpackung beträgt die Lagerzeit mindestens 6 Monate nach dem Herstellungsdatum bei Temperaturen zwischen 5 °C und 30 °C.

SICHERHEIT

- Lesen Sie alle relevanten Sicherheitsdatenblätter.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Während der Verarbeitung des Produkts nicht essen, trinken und rauchen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser ausspülen. Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Beim Schleifen/Schleifen Staubfilter P2 verwenden.
- EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

ABFALLENTSORGUNG

- Recyceln Sie nur leere Verpackungen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/-lacke abgeben, getrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgen

MT FINISHER X-MATT 2C
ARIOMAT
Minerale oppervlakken
Versiedatum: 30/10/2023



Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

WICHTIGER HINWEIS

Wir gehen davon aus, dass alle Informationen in diesem Dokument korrekt sind, aber ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert, und es wird keine diesbezügliche Garantie übernommen. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts entstehen. **Vor jeder Behandlung müssen eigene Tests durchgeführt werden.** Aufgrund der Vielseitigkeit und Verschiedenartigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir nicht jeden Einzelfall in unserer Beschreibung abdecken. Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung unserer Produkte und die dazugehörigen technischen Unterlagen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.