



MT FINISHER X-MATT 2C

EXTRA-MATTE EN TRANSPARANTE AFWERKING
VOOR MICRO TOPPING SYSTEMEN - WATERGEDRAGEN

OMSCHRIJVING

MT FINISHER X-MATT 2C is een 2 componenten, watergedragen afwerkingslaag op polyurethaanbasis. Deze is speciaal ontwikkeld voor de afwerking van **ARIOMAT MT MICRO TOPPING SYSTEMEN**.

MT FINISHER X-MATT 2C bevat twee componenten:

- **MT FINISHER X-MATT PART A**
- **MT FINISHER PART B**

De bescherming biedt een goede chemische bestendigheid en een hoge slijtvastheid.

Het unieke karakter van dit product is dat, in tegenstelling met de meeste andere afwerkingsproducten, bij goed rollen, er geen rolstrepen zichtbaar zijn. Dit maakt het mogelijk lokale herstellingen te kunnen uitvoeren zonder de totale oppervlakte te moeten her-behandelen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Bestemd voor Interieur:

- Beschermen van **ARIOMAT Micro Toppings**

VOORDELEN

- Gemakkelijk met de rol aan te brengen
- Toepasbaar in 2 of meerdere lagen
- Geen rolstrepen
- Uitzonderlijk MAT
- Hoge slijtvastheid
- Watergedragen
- Benadrukt het natuurlijk aspect van steen
- Heel laag VOC-gehalte

EIGENSCHAPPEN

- pH 7 – 9
- Viscositeit: ca. 1300 mPa.s ± 500 mPa.s
- Transparant
- Dichtheid: ca. 1.02 g/cm³ (bij 20 °C)
- Lage VOC: < 20 g/L (Volgens Decopaint directive 2010/75 EU)
- Weekmakervrij
- Hardt uit mits toevoeging van 20% **PART B**

GEBRUIK

VOORBEREIDING

- De ondergrond moet droog, vrij van stof, vuil en vet zijn. Reinig indien nodig met water en 20 g/l **MT CLEANER A**.
- Indien op bestaande oppervlakken wordt aangebracht moet deze eerst worden geschuurd.
- De temperatuur van het product en de te behandelen ondergrond moet zich tussen +10 en +30 graden Celsius bevinden en het liefst tussen 18 en 24 °C.
- In geval van vloeren draagt men steeds beschermende platiëken overtrekschoenen tijdens de behandeling. Dit om vervuiling van het oppervlak te vermijden.
- Voeg 20 % **MT FINISHER PART B** toe aan **MT FINISHER X-MATT PART A** en roer goed maar wel **HANDMATIG** voor gebruik.
Bijv. 5 kg **PART A** + 1 kg **PART B**.
De verwerking van dit mengsel moet binnen de 30 minuten geschieden.
Het is hierdoor aanbevolen kleine hoeveelheden te mengen.

TOEPASSING in 2 Lagen

- **MT FINISHER X-MATT 2C** steeds in minimum 2 lagen aanbrengen
- Breng de eerste laag **MT FINISHER X-MATT 2C** aan de hand van een kortharige rol, aan. Dit kan ook met een kwast of spuit.
De eerste laag moet zo fijn en gelijkmatig mogelijk aangebracht worden. Om, vooral op donkere kleuren, overlappingswaas te vermijden, raden wij ook aan om deze in willekeurige richting uit te rollen. Steeds, per laag, het totale oppervlak in één keer uitvoeren.
- Naargelang de temperatuur en de vochtigheid zal deze eerste laag drogen tussen 5 en 6 uren. Ventileer indien nodig.
- Tussen de lagen mag er licht geschuurd worden met schuurpapier korrel 400
- Pas de tweede laag toe op dezelfde wijze dan de eerste laag.



MT FINISHER X-MATT 2C

EXTRA-MATTE EN TRANSPARANTE AFWERKING
VOOR MICRO TOPPING SYSTEMEN - WATERGEDRAGEN

INDICATIEF VERBRUIK

- Het verbruik hangt van de porositeit van de te behandelen oppervlakte af en kan variëren tussen ca. 50 - 75 g/m² per laag.

DROGEN en STAPKLAAR

- De droging zal stap-klaar zijn na 12u maar de volledige uitharding geschiedt in 7 dagen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw water en een schuurspons schoonmaken.
- Onderhouden gebeurt met lauw water en 20 g/l MT **CLEANER A**.

VERPAKKINGEN

- Jerrycans van 5 kg **MT FINISHER X-MATT PART A**
- Fles van 1 kg **MT FINISHER PART B**

OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.
- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 6 maanden na productiedatum bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

VEILIGHEID

- Gebruik dit product enkel na kennis genomen te hebben van het veiligheidsinformatieblad.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij contact met ogen en huid onmiddellijk met veel water spoelen. Product niet in riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Bij slijpwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken.
- EUH 208: Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

AFVAL VERWIJDERING

- Alleen lege verpakkingen recycleren. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf/lak, gedroogde materiaalresten afvoeren als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk of huishoudelijk afval.

MT FINISHER X-MATT 2C
ARIOMAT
Minerale oppervlakken
Versiedatum: 09/10/2023

SOBELTEC
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Gezien de veelzijdigheid en diversiteit van de respectieve werkomstandigheden en gebruikte materialen kunnen wij in onze beschrijving niet elk afzonderlijk geval behandelen. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.