



MT ROBUSTA (Farbe)

GEBRAUCHSFERTIGER, DEKORATIVER UND WASSERFESTER FERTIGPUTZ ZUR GESTALTUNG VON BÖDEN-, WÄND- UND DECKENFLÄCHEN

INNEN GEBRAUCH

BESCHREIBUNG

MT ROBUSTA ist ein gebrauchsfertiger, dekorativer und wasserfester 1-Komponenten Micro Topping (dünner Fertigputz) auf der Basis von Marmormehl, Acrylatdispersion und Additiven. Kann direkt mit **MT FINISHER X-MATT 2C** verarbeitet werden.

MT ROBUSTA ist in zwei verschiedenen Korngrößen erhältlich und kann mit einer glatten oder strukturierten Oberfläche bearbeitet werden:

- **MT ROBUSTA F** (Fein): < 0,3 mm
- **MT ROBUSTA C** (Grob/Grob): < 0,7 mm

Erhältlich in 27 Standardfarben. Andere Farben (NCS, RAL,...) sind auf Anfrage erhältlich.

MT ROBUSTA bietet einen Zeitvorteil von bis zu 50 % im Vergleich zu herkömmlichen kalk- oder zementbasierten Mikro-toppings.

ANWENDUNGSBEREICHE

Fertigstellung von Wänden, Decken und Böden in Innenräumen.

Anwendbar auf den meisten Substraten, wie z. B.:

- Holz (MDF, OSB, Spanplatten, Sperrholz, usw.)
- Beton, mineralische Estriche, verputzte Wände, ...

Kann in Kombination mit **MT FINISHER X-MATT 2C** auch in Nassbereichen verwendet werden.

Nicht geeignet für Duschen, Waschbecken, Schwimmbäder usw., Oberflächen mit längerem Eintauchen.

VORTEILE

- Gebrauchsfertiges Produkt
- 1 Komponente
- Anwendbar in 1 oder 2 Schichten
- Gutes Deckvermögen
- Schnelle, gute und einfache Bearbeitung
- Lange Öffnungszeit
- Wasserdampfdurchlässig und wasserdicht
- Auf Wasserbasis
- Endgültige Struktur glatt bis strukturiert
Abhängig von der Verarbeitungstechnik
- Leichtes Schleifen
- Ermöglicht nicht sichtbare lokale Reparaturen
- Nahtlos

EIGENSCHAFTEN

- pH-Wert ca. 8-9
- Viskosität : Paste
- Gehalt an Trockenmasse: 79%.
- Korngröße: 0,3 und 0,7 mm
- Dichte: ca. 1,75 g/cm³ (bei 20 °C)
- VOC-frei
- Alkalibeständig
- Nicht als Gefahrgut gekennzeichnet
- Weichmacherfrei
- Härtet ohne Zusatz eines Katalysators
- GIS-Code: BSW20

VERWENDEN

VORBEREITUNG

Allgemein: Die Untergründe müssen eben, fest, trocken und frei von Staub und Schmutz, Ausblühungen (Salzausschlag), Fett oder Öl, Verfärbungen, Schimmelpilzbefall, Tapeten, porösen Granulatschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altanstriche sollten auf Haftung und Festigkeit geprüft werden. Bei den Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten.

Schwindfugen, Fugen, Nähte und Risse können nur bei sachgerechter Behandlung überbaut werden. Nur wenn sie nicht oder nicht mehr aktiv sind und/oder nicht oder nicht mehr den Bewegungen und Setzungen des Gebäudes oder der Tragkonstruktion folgen.

Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes: < 3 % (nach Gewicht).

Stets die technischen Datenblätter aller zu verwendenden Produkte konsultieren.

Verarbeitungstemperatur: Der Untergrund, die Umgebungstemperatur, die Temperatur der Produkte und der verwendeten Werkzeuge müssen während der Verarbeitung und Trocknung zwischen 5 °C und 30 °C



MT ROBUSTA (Farbe)

GEBRAUCHSFERTIGER, DEKORATIVER UND WASSERFESTER FERTIGPUTZ ZUR GESTALTUNG VON BÖDEN-, WÄND- UND DECKENFLÄCHEN

INNEN GEBRAUCH

liegen.

Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: max. 70 %.

Taupunkt vor und während der Verarbeitung und Aushärtung: Die Temperatur des Untergrundes muss +5 °C über dem Taupunkt liegen. Nach dem Auftragen des Produkts ist stets für eine ausreichende Belüftung des Anwendungsbereichs zu sorgen, um eine ordnungsgemäße Aushärtung zu gewährleisten.

- **Nicht und schwach saugende Untergründe:**
z.B. Fliesen, mineralische Dichtungsschlämmen und Dichtungsfolien, vorhandene Altanstriche nach vorheriger Prüfung und Reinigung: In einer Schicht mit der körnigen Grundierung **MT PRIMER** grundieren.
- **Stark saugende Untergründe:**
Kalkputz, Beton, Porenbeton und Gipskartonplatten mit **MT IMP** imprägnieren und nach dem Trocknen mit der körnigen Grundierung **MT PRIMER** grundieren.
- **Alte Fliesenuntergründe:**
Gründlich reinigen und Fettrückstände entfernen, ggf. anschleifen.
Mit Granulatgrundierung **MT PRIMER** grundieren und nach Trocknung mit **MT LIGHTFILLER** spachteln.
In die frisch gespachtelte 1. Schicht **MT LIGHTFILLER** ein geeignetes Vlies einlegen, mit der Glättkelle einarbeiten und nach Trocknung eine zweite Schicht **MT LIGHTFILLER** auftragen.
Falls erforderlich, Überstände durch Schleifen mit Schleifpapier der Körnung 240 entfernen.
Auf eine mit **MT LIGHTFILLER** vollständig behandelte Oberfläche kann **MT ROBUSTA** direkt aufgetragen werden.
- **Nicht tragfähige Beschichtungen und Tapeten:**
Nicht haftende Kunstharzlacke und -putze sowie Dispersionsfarben, Tapeten und mineralische Farbschichten mechanisch und rückstandsfrei entfernen.
- **Oberflächen mit Schimmelbefall:**
Gründlich reinigen, z. B. mechanisch abbürsten oder nass reinigen. Nach der Reinigung zusätzlich mit einer handelsüblichen Reparaturlösung vorbehandeln und gut trocknen lassen (Hinweise des jeweiligen Herstellers beachten).

ANWENDUNG

Vorbereitung des Produkts:

Da von Eimer zu Eimer leichte Farbnuancen auftreten können, ist es ratsam, dies vor der Verwendung zu prüfen. Für die gleiche Oberfläche empfiehlt es sich daher, den Inhalt der Eimer zusammenzurühren.

Mögliche Kombinationen:

- Wände und Decken:
 - In 1 Schicht: **Fein**
 - In 2 Schichten: **Fein auf Fein, Fein auf C (Grob), C (Grob) auf C (Grob)**
- Böden immer in 2 Schichten: **Fein auf Fein, Fein auf C (Grob)**
- **MT ROBUSTA** mit einem glatten Edelstahl-Flachspachtel dünn auftragen, bis das aufgetragene Korn entfernt ist. Spachteln Sie immer in den nassen, frisch gespachtelten Bereichen. Rechtshänder spachteln eine Wand am besten von links nach rechts. Bei Innenecken lassen Sie die zuerst gespachtelte Wand bis zum Aushärten trocknen. Es ist also sinnvoll, gegenüberliegende Wände in dieser Reihenfolge zu spachteln.
- Tragen Sie die zweite Schicht auf die gleiche Weise wie die erste auf. Eine Zwischengrundierung ist nicht erforderlich.
Die Oberfläche kann nach dem Trocknen so belassen werden, wie sie ist.



MT ROBUSTA (Farbe)

GEBRAUCHSFERTIGER, DEKORATIVER UND WASSERFESTER FERTIGPUTZ ZUR GESTALTUNG VON BÖDEN-, WÄND- UND DECKENFLÄCHEN

INNEN GEBRAUCH

- Wenn eine glatte Oberfläche gewünscht wird, mit feinem Schleifpapier (Körnung 180-240) von Hand oder mit einem Exzentrerschleifer leicht anschleifen. Achtung, bei dunklen Farben sind die abgeschliffenen weißen Marmorfüllerpartikel optisch wahrnehmbar.

Richtwert für den Verbrauch: ca. 0,5-0,6 kg/m² pro Schicht

Trocknungszeit: Trocken und überarbeitbar nach 2-4 Stunden bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Niedrigere Temperaturen und höhere relative Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit. Der fertige Boden darf erst nach 48 Stunden begangen werden.

ENDBEARBEITUNG

- Die Lackierung kann direkt mit **MT FINISHER X-MATT 2C erfolgen**, ohne eine alkalisperrende Grundierung zu verwenden. Dieses Finish ist besonders für Flächen mit hohem Streulichtanteil zu empfehlen, dies gilt auch für Deckenflächen.

WERKZEUG

- Mischer mit Spindel
- Schutzfolie und Abdeckband
- Glatte Edelstahl-Flachspachtel

REINIGUNG

- Reinigen Sie das Gerät sofort nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser und einem Scheuerschwamm.

VERPACKUNG

- 15 kg Eimer

LAGERUNG und LAGERZEIT

- In einem trockenen Raum, frostfrei und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
- In der ungeöffneten Originalverpackung beträgt die Lagerzeit mindestens 1 Jahr bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C.

SICHERHEIT

- Lesen Sie alle relevanten Sicherheitsdatenblätter.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Während der Verarbeitung des Produkts nicht essen, trinken und rauchen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit viel Wasser ausspülen. Produkt nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Beim Schleifen/Schleifen Staubfilter P2 verwenden.
- EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

ABFALLENTSORGUNG

- Recyceln Sie nur leere Verpackungen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/-lacke abgeben, getrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgen.



MT ROBUSTA (Farbe)

GEBRAUCHSFERTIGER, DEKORATIVER UND WASSERFESTER
FERTIGPUTZ ZUR GESTALTUNG VON BÖDEN-, WÄND- UND
DECKENFLÄCHEN

INNEN GEBRAUCH

MT ROBUSTA
ARIOMAT
Mineralische Oberflächen
Versionsdatum: 27/09/2023

**SOBELTEC**
powered by 
Rue Petit France 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

WICHTIGER HINWEIS

Wir gehen davon aus, dass alle Informationen in diesem Dokument korrekt sind, aber ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert, und es wird keine diesbezügliche Garantie übernommen. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts entstehen. **Vor jeder Behandlung müssen eigene Tests durchgeführt werden.** Aufgrund der Vielseitigkeit und Verschiedenartigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir nicht jeden Einzelfall in unserer Beschreibung abdecken. Wir behalten uns das Recht vor, die Zusammensetzung unserer Produkte und die dazugehörigen technischen Unterlagen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.