



MT TOP-SEAL 2C

MATTE AFWERKING voor DECORATIEVE PLEISTERS
VOS-VRIJ en WATERGEDRAGEN

OMSCHRIJVING

MT TOP-SEAL 2C is een 2 componenten, watergedragen afwerkingslaag op acrylaatbasis. Deze is speciaal ontwikkeld voor de afwerking en bescherming van decoratieve pleisters van **ARIOMAT**.

MT TOP-SEAL 2C bevat:

- **MT TOP-SEAL PART A** : 5kg
- **MT TOP-SEAL PART B** : 1kg

Het unieke karakter van dit product (A+B) ligt in het feit dat het geen VOS bevat, in tegenstelling tot de meeste producten op de markt die VOS bevatten wanneer ze voor vloertoepassingen worden gebruikt, maar toch geschikt is voor de afwerking van vloeren.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Bestemd voor Interieur:

- Beschermen van decoratieve pleisters van ARIOMAT.

VOORDELEN

- Gemakkelijk met de rol aan te brengen
- Geen rolstrepen
- Ook voor vloeren
- Hoge slijtvastheid en chemische bestendigheid
- Watergedragen
- Transparant

EIGENSCHAPPEN

- pH 7 – 9
- Viscositeit: 1300 mPa.s
- Dichtheid: ca. 1.03 g/cm³ (bij 20 °C)
- VOS-vrij
- Weekmaker-vrij
- Hardt uit mits homogeniseren van A en B

GEBRUIK

• Aantal lagen	2
• Verwerkingsmateriaal	Kortharige rol, kwast, spuit
• Verwerkingscondities product en ondergrond	temperatuur : 10 – 30 °C RV: < 80%
• Mengverhouding PART A : PART B Goed handmatig of langzaam machinaal mengen. Voorkom dat er lucht in het product komt!	5kg : 1kg Aangeraden mengprocedure: - Meng 1 kg PART A en 1kg PART B samen tot homogeen. - Voeg en meng vervolgens de rest van PART A in het mengsel tot volledig homogeen.
• Verwerkingstijd mengsel A + B	30 minuten
• Verbruik // rendement per laag	50 – 75 g/m ² // 13 – 20 m ² /L
• Droogtijd tussen lagen	5 - 6 uur (20 °C, 60 % RV)
• Stapklaar	12 uur
• Volledige uitharding	7 dagen

VOORBEREIDING

- Ondergrond dient droog, vrij van stof, vuil en vet zijn. Reinig indien nodig met water en 20 g/l **MT CLEANER A**.
- Bestaande oppervlakken moeten eerst worden geschuurd.
- VLOEREN: draag steeds beschermende plasticen overtrekshoenen tijdens de behandeling. Dit om vervuiling van het oppervlak te vermijden.

TOEPASSING

- **MT TOP-SEAL 2C** steeds in 2 lagen aanbrengen voor optimale bescherming.



MT TOP-SEAL 2C

MATTE AFWERKING voor DECORATIEVE PLEISTERS
VOS-VRIJ en WATERGEDRAGEN

- Breng de eerste laag **MT TOP-SEAL 2C** aan de hand van een kortharige rol, aan. Dit kan ook met een kwast of spuit.
Alle lagen moeten fijn en gelijkmatig aangebracht worden.
Om, vooral op donkere kleuren, overlappingswaas te vermijden, raden wij ook aan om deze in willekeurige richting uit te rollen. Steeds, per laag, het totale oppervlak in één keer uitvoeren.
- Vóór de tweede laag mag er licht geschuurd worden met schuurpapier korrel 400.
- Pas de tweede toe op dezelfde wijze dan de eerste laag.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw water en een schuurspons schoonmaken.
- Onderhouden gebeurt met lauw water met daarin 20 g/l MT **CLEANER A**.

VERPAKKINGEN

MT TOP-SEAL 2C:

PART A	Jerrycan van 5 kg
PART B	Fles van 1 kg

OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.
- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 6 maanden na productiedatum bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

VEILIGHEID

- Gebruik dit product enkel na kennis genomen te hebben van het veiligheidsinformatieblad.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij contact met ogen en huid onmiddellijk met veel water spoelen. Product niet in riolering, waterwegen of bodem laten terechtkomen. Bij slijpwerkzaamheden stoffilter P2 gebruiken.
- EUH 208: Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

AFVAL VERWIJDERING

- Alleen lege verpakkingen recycleren. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf/lak, gedroogde materiaalresten afvoeren als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk of huishoudelijk afval.

MT TOP-SEAL 2C
ARIOMAT
Minerale oppervlakken
Versiedatum: 22/04/2024

SOBELTEC
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Gezien de veelzijdigheid en diversiteit van de respectieve werkomstandigheden en gebruikte materialen kunnen wij in onze beschrijving niet elk afzonderlijk geval behandelen. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.