

WOOD HARDWAX OIL 2C

زيت لحماية الخشب في الأماكن المغلقة



الوصف

ARIOMAT WOOD HARDWAX-OIL 2C هو زيت متماسك بالكامل يوضع كطبقة واحدة، ويمكن استخدامه لحماية الخشب والأسطح المعدنية بشكل زخرفي. يتكون المنتج من مزيج فريد من الزيوت النباتية والشمع المتماسك، دون إضافة مذيبات.

مميزات المنتج

- سهل الاستعمال لأغراض الطلاء والتلميع باستخدام بكرة الطلاء
- قائم على أساس طبيعي: مصنوع من مزيج من زيت الخروع، وزيت التانج، وزيت بذر الكتان، وزيت عباد الشمس
- محتوى منخفض جدًا من المركبات العضوية المتطايرة
- مدة صلاحية ممتدة للمخلوط بعد خلط المكون PART A مع المكون PART B

الخصائص

- اللزوجة وفقًا لمعيار DIN 53211 (كوب التدفق FC4): حوالي 30 ثانية
- الكثافة: حوالي 1 كجم/لتر
- المركبات العضوية المتطايرة: أقل من 0.5%
- التوسيم: (أي يتوافق تمامًا مع توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الطلاء الزخرفي)
- فترة صلاحية المخلوط (A+B): غير مصنف كمواد خطيرة باستثناء المكون B
- الألوان: من 2 إلى 4 ساعات، أكثر أو أقل، اعتمادًا على درجة الحرارة المحيطة
- متوفر بعدة ألوان (يُرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني)، متاح "ألوان مصممة خصيصًا" حسب الطلب

الاستخدام

التحضير

- صنفرة السطح المراد معالجته جيدًا وبشكل متساوٍ تمامًا (دون خدش).
- يجب إزالة الغبار قدر الإمكان (التنظيف بالمكنسة الكهربائية).
- يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من الغبار والأوساخ والشحوم.
- بالنسبة للأسطح المعدنية، يمكن تنظيفها بالماء وعند الحاجة يُضاف إلى الماء **ARIOMAT-SURFACE CLEANER R** بنسبة 20 جرام لكل لتر ماء.
- يجب أن تتراوح درجة حرارة المنتج، والسطح المراد معالجته، بين +5 و+30 درجة مئوية.
- قم دائمًا بارتداء أحذية بلاستيكية واقية أثناء المعالجة. يهدف هذا إلى منع تلوث السطح.

المعالجة المسبقة

- يجب معالجة الأسطح المعدنية مسبقًا باستخدام **ARIOMAT OIL-PRIMER**.
- (يُرجى الرجوع إلى الوثائق التقنية).

طريقة الاستعمال

- قبل الاستخدام، يُقلب كلا المكونين جيدًا ثم يُخلط زيت الشمع المتماسك (المكون A) والجامد (المكون B) جيدًا. نسبة المكون B الذي يجب خلطه في المكون A هي 20% وهي مذكورة على ملصق المكون B.
- يُفضل طلاء المخلوط عن طريق الفرش (باستخدام وسادة طلاء بيضاء أو بيج)، ثم يُفرك جيدًا حتى يصبح السطح جافًا عند اللمس.
- يصبح السطح قابلاً للاستخدام بعد حوالي 24 ساعة، وذلك اعتمادًا على نوع السطح وظروف التجفيف (درجة الحرارة، والرطوبة، والتهوية وغيرها). يُنصح بوضع أحمال خفيفة فقط على السطح المعالج في البداية. يتم الوصول إلى القوة الكاملة بعد أسبوع.
- في حالة رغبتك في معالجة الأسطح المعدنية، فيجب معالجة السطح مسبقًا باستخدام **ARIOMAT OIL-PRIMER**.
- فترة صلاحية المخلوط (Part A + Part B) في العبوات المغلقة، تدوم صلاحية المخلوط لعدة أيام. قم بإزالة الغشاء الرقيق الذي تكون على الجزء العلوي، واخلط جيدًا حتى يستعيد الخليط معدل انسيابه الأصلي. لا تستخدم هذا المخلوط إذا أصبح المنتج كثيفًا جدًا.

الاستهلاك

- الأرضيات الخشبية: من 40 إلى 50 متر مربع/لتر (يعتمد على نوع الخشب ودرجة الصنفرة).
- الأسطح المعدنية (بعد المعالجة المسبقة باستخدام **ARIOMAT OIL-PRIMER**): من 20 إلى 30 متر مربع/لتر

التنظيف

بعد الانتظار لمدة أسبوع واحد على الأقل، يمكن تنظيف الأرضية بالماء المضاف إليه **ARIOMAT WOOD CLEANER N**.

الصيانة والتجديد والترميم:

يمكن القيام بصيانة، وتجديد، وترميم السطح المعالج باستخدام **ARIOMAT MAINTENANCE OIL**.

WOOD HARDWAX OIL 2C

زيت لحماية الخشب في الأماكن المغلقة



معلومات إضافية مفيدة

• بقايا الزيت المجففة قابلة للاشتعال الذاتي. لذلك، يجب غمر وسائد الطلاء والخرق المستعملة في الماء بعد الاستخدام.



التعبئة والتغليف

HARDWAX OIL 2C Part B

• زجاجات بلاستيكية بيضاء سعة 100 ملل و1 لتر

HARDWAX OIL 2C Part A:

• جرّكن سعة 5 لترات
• زجاجات بلاستيكية بيضاء سعة 0.5 لتر و1 لتر

التخزين والصلاحيّة

- يُحفظ في مكان جاف وخالٍ من الصقيع، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- في العبوة الأصلية غير المفتوحة، لا تقل مدة صلاحية Part A عن 3 سنوات في درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و30 درجة مئوية.
- العبوات المفتوحة: نظرًا لأن المنتج يتفاعل مع الهواء، فإن مدة صلاحيته محدودة للغاية.

السلامة

- يُرجى الاطلاع على صحيفة بيانات السلامة.

SOBELTEC
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

WOOD HARDWAX OIL 2C
ARIOMAT
WOOD SURFACES
تاريخ الإصدار: 23/05/2024

ملاحظة هامة

يُفترض أن تكون جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة دقيقة، ولكن دقتها أو اكتمالها غير مضمونة، ولا يتم تقديم أي ضمان فيما يتعلق بها. نحن لسنا مسؤولين عن أية خسارة، أو أي ضرر ناتج عن استخدام المنتج. يجب إجراء الاختبارات الخاصة قبل كل معالجة. نظرًا لتعدد وتنوع ظروف العمل والمواد المستخدمة ذات الصلة، لا يمكننا تغطية كل حالة على حدة في وصفنا. نحن نحتفظ بالحق في تغيير تركيبة منتجاتنا والوثائق التقنية ذات الصلة دون إشعار مسبق.