



## WOOD HARDWAX OIL 2C

OLIE VOOR HET BESCHERMEN VAN HOUT VOOR BINNEN

### OMSCHRIJVING

**ARIOMAT WOOD HARDWAX-OIL 2C** is een full-solid en éénlaagse hardwaxolie die gebruikt kan worden voor het decoratief beschermen van hout en van minerale ondergronden.

Het product is het resultaat van een unieke blend van plantaardige oliën en hardwaxen zonder toevoeging van solventen.

### VOORDELEN

- Gemakkelijk met de rol aan te brengen en uit te poetsen
- Op natuurlijke basis: gebaseerd op een mengsel van castor olie, tungolie, lijnolie en zonnebloemolie
- Zeer laag VOC-gehalte
- Verlengde houdbaarheid van mengsel Part A en B

### EIGENSCHAPPEN

- Viscositeit DIN 53211 (FC4): ca. 30 seconden
- Densiteit: ca. 1 kg/l
- VOC: < 0.5 %  
(voldoet m.a.w. ruimschoots aan de EU Decopaint Directive)
- Etikettering: Niet gelabeld als gevaargoed m.u.v. B-component
- Potlife (A+B): +/- 2 à 4 h in functie van de omgevingstemperatuur
- Kleuren: Verkrijgbaar in meerdere kleuren (zie website),  
'custom made' kleuren op aanvraag

### GEBRUIK

#### VOORBEREIDING

- De te behandelen oppervlakte goed, en zeer gelijkmatig (zonder krassen) opschuren.
- Stof moet zo goed mogelijk verwijderd worden (stofzuigen).
- De ondergrond moet droog, vrij van stof, vuil en vet zijn.  
Voor minerale ondergronden mag, indien nodig, gereinigd worden met water en 20 g/l **ARIOMAT-SURFACE CLEANER R**.
- De temperatuur van het product en de te behandelen ondergrond moet zich tussen +5 en +30 graden Celsius bevinden.
- Draag steeds beschermende plasticen overtrekschoenen tijdens de behandeling. Dit om vervuiling van het oppervlak te vermijden.

#### VOORBEHANDELING

- Minerale oppervlakten dienen eerst voor-behandeld te worden met **ARIOMAT OIL-PRIMER**. (zie Technische documentatie).

#### TOEPASSING

- Voor gebruik de beide componenten goed oproeren en vervolgens de hardwaxolie (A-component) en de verharder (B-component) heel goed mengen. De verhouding van Part B dat in Part A moet geroerd worden is 20% en staat op het etiket van de B-component vermeld.
- Het mengsel wordt best aangebracht d.m.v. inboenen (met een witte of beige pad) en vervolgens goed uitboenen tot het oppervlak handdroog aanvoelt.  
Afhankelijk van de ondergrond en de droogomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie...) is het oppervlak belastbaar na +/- 24h. Het is raadzaam om het behandelde oppervlak in het begin enkel licht te belasten. Na een week wordt de volle sterkte bereikt.
- In geval men minerale oppervlakken wil behandelen moet het oppervlak eerst worden voor-behandeld met **ARIOMAT OIL-PRIMER**.

#### HOUDBAARHEID mengsel Part A + Part B

- In gesloten verpakking zal de houdbaarheid verscheidene dagen duren. Haal het gevormde vel op de bovenkant eraf en roer goed tot dit mengsel haar originele vloeï teruggevonden heeft. Gebruik dit mengsel niet als het product te dik is geworden.

### VERBRUIK

- Parket: 40-50 m<sup>2</sup>/liter (functie van het houttype en de schuurgradering).



## WOOD HARDWAX OIL 2C

OLIE VOOR HET BESCHERMEN VAN HOUT VOOR BINNEN

- Minerale oppervlakken (na voorbehandelen met **ARIOMAT OIL-PRIMER**): 20-30 m<sup>2</sup>/liter

### REINIGEN

Na minstens één week wachten kan de vloer gereinigd worden met water en **ARIOMAT WOOD CLEANER N**.

### ONDERHOUD, OPFRISSEN EN RENOVEREN

Het onderhoud, opfrissen en renoveren van het behandelde oppervlak kunnen geschieden met **ARIOMAT MAINTENANCE OIL**.

### BIJKOMENDE NUTTIGE INFO



- Gedroogde olieresten zijn **zelf-ontbrandbaar**. Gebruikte pads en vodden moeten daarom, na gebruik, in water worden ondergedompeld.

### VERPAKKINGEN

#### HARDWAX OIL 2C Part A:

- Jerrycans van 5 L
- Plastic witte flessen van 0.5L en 1 L

#### HARDWAX OIL 2C Part B:

- Plastic witte flessen van 100 ml en 1 L

### OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.
- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd van Part A minimum 3 jaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.
- Geopende verpakkingen: Aangezien het product met lucht reageert is de bewaartijd ervan heel beperkt.

### VEILIGHEID

- Zie veiligheidsinformatieblad

**WOOD MAINTENANCE OIL**  
ARIOMAT  
WOOD SURFACES  
Versiedatum: 23/05/2024

**SOBELTEC**  
powered by   
Klein Frankrijkstraat 43  
B-9600 Ronse  
[info@sobeltec.be](mailto:info@sobeltec.be)

### BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Gezien de veelzijdigheid en diversiteit van de respectieve werkomstandigheden en gebruikte materialen kunnen wij in onze beschrijving niet elk afzonderlijk geval behandelen. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.