



WOOD HARDWAX OIL 2C

İÇ MEKAN AHŞAPLARININ KORUNMASI İÇİN YAĞ

AÇIKLAMA

ARIOMAT WOOD HARDWAX-OIL 2C, ahşap ve mineral yüzeylerin dekoratif olarak korunması için kullanılabilen tam katı ve tek katmanlı bir sert balmumu yağıdır.

Ürün, bitkisel yağlar ve sert balmumlarının çözücü eklenmeden eşsiz bir karışımının sonucudur.

AVANTAJLAR

- Rulo ile kolay uygulama ve cilalama
- Doğal: hint yağı, tung yağı, keten tohumu yağı ve ayçiçek yağı karışımına dayanır
- Çok düşük VOC içeriği
- Kısım A ve B karışımının uzatılmış kullanım ömrü

ÖZELLİKLER

- Viskozite DIN 53211 (FC4): ca. 30 saniye
- Yoğunluk: ca. 1 kg/l
- VOC: < 0.5 %
(AB Decopaint Direktifi ile büyük ölçüde uyumludur)
- Etiketleme: B bileşeni haricinde tehlikeli mal olarak etiketlenmemiştir
- Kap Ömrü (A+B): Ortam sıcaklığı ve bağıl neme bağlı olarak +/- 2 - 4 saat
- Renkler: Çeşitli renklerde mevcuttur (web sitesine bakın), özel yapım renkler istek

KULLANIM ALANLARI

HAZIRLIK

- Uygulama yapılacak yüzeyi iyice ve eşit bir şekilde zımparalayın.
- Toz mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıdır (vakum).
- Yüzey kuru olmalı, toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Ürünün ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 ile +30 °C arasında olmalıdır.
- Uygulama sırasında daima koruyucu plastik kapaklı ayakkabılar giyin. Bu, yüzeyin kirlenmesini ve kaplamada ayak izi kalmasını önlemek içindir.

ÖN HAZIRLIK

- Ahşap yüzeyler astar gerektirmez.

BAŞVURU

- Kullanmadan önce her iki bileşeni iyice karıştırın ve sert balmumu yağı (Kısım A) ile sertleştiriciyi (Kısım B) çok iyi karıştırın. Kısım B'ye dozajlanması gereken B bileşeninin oranı %20'dir ve Kısım B'nin etiketinde bulunabilir.
- Karışım en iyi şekilde ovarak (beyaz veya bej bir pedle) uygulanır ve ardından yüzey dokunulduğunda kuru hissedene kadar iyice ovulur.
- Yüzey ve kurutma koşullarına (sıcaklık, nem, havalandırma...) bağlı olarak yüzey +/- 24 saat sonra şarj edilebilir. Başlangıçta işlenmiş yüzeye sadece hafif yükler uygulanması tavsiye edilir. Bir hafta sonra tam güce ulaşılacaktır.

Kısım A + Kısım B karışımının POTLIFE'ı

Kapalı kaplarda raf ömrü birkaç gün olacaktır. Oluşan kabuğu üstten çıkarın ve karışım orijinal akışını yeniden kazanana kadar iyice karıştırın. Ürün çok kalınlaşmışsa bu karışımı kullanmayın.

TÜKETİM

- Parke: 40-50 m2/litre (ahşap türüne ve zımparalamaya bağlı olarak).

TEMİZLİK

AHŞAP SERT CİLA YAĞI veya **BAKIM YAĞI** uygulamasından sonra en az bir hafta bekledikten sonra zemin su ve **ARIOMAT AHŞAP TEMİZLEYİCİ N** ile temizlenebilir.

BAKIM, YENİLEME VE TADILAT

İşlenmiş yüzeyin bakımı, tazelenmesi ve yenilenmesi **ARIOMAT BAKIM YAĞI** ile gerçekleştirilebilir.



WOOD HARDWAX OIL 2C

İÇ MEKAN AHŞAPLARININ KORUNMASI İÇİN YAĞ

EK ÖNEMLİ BİLGİLER



- Kurumuş yağ kalıntıları **kendiliğinden tutusur**. Bu nedenle kullanılmış pedler ve bezler kullanımdan sonra suya batırılmalıdır.

PAKETLEME

WOOD HARDWAX OIL PART A

- 5 L'lik bidonlar
- 0,5L veya 1 L'lik plastik beyaz şişeler

WOOD HARDWAX OIL PART B:

- Plastik beyaz şişeler 100 ml veya 1 L

DEPOLAMA ve BAKIM

- Kuru, donmayan ve doğrudan güneş ışığından uzak bir yerde saklayın.
- Açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü aşağıdaki sıcaklıklar arasında en az 3 yıldır 5 °C ve 30 °C.
- Açılmış ambalaj: Ürün hava ile reaksiyona girdiği için raf ömrü çok sınırlıdır.

VEILIGHEID

- Güvenlik veri sayfasına bakın

WOOD HARDWAX OIL
ARIOMAT
AHŞAP YÜZEYLER Sürüm tarihi:
23/05/2024

SOBELTEC
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
9600 Ronse - BELÇİKA
info@sobeltec.be

ÖNEMLİ NOT

Bu belgedeki tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak doğruluğu veya eksiksizliği garanti edilmez ve bu konuda hiçbir garanti verilmez. Ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değiliz. **Her tedaviden önce kendi testleriniz yapılmalıdır.** İlgili çalışma koşullarının ve kullanılan malzemelerin çok yönlülüğü ve çeşitliliği göz önüne alındığında, açıklamamızda her bir durumu kapsayamayız. Ürünlerimizin bileşimini ve beraberindeki teknik belgeleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız.