



## WOOD VARNISH X-MATT, MATT, SATIN

### RENKSİZ VE KORUYUCU KAPLAMA

### AŞINMAYA VE SUYA KARŞI YÜKSEK DİRENÇLİ

#### AÇIKLAMA

**WOOD VARNISH 2C**, çeşitli iç mekan ahşap türleri için 2 bileşenli, koruyucu ve dekoratif bir verniktir. **WOOD VARNISH 2C X-MATT, MATT** ve **SATIN** olarak mevcuttur.

Ekstra mat vernik, derin bir görünümü mükemmel bir şekilde birleştirir, ahşabın doğal yönünü vurgular.

Ürün su bazlı ve 2 bileşenli olup, aşınmaya ve suya karşı yüksek direnç sağlayan poliüretan ile zenginleştirilmiştir.

**X-MATT versiyonu**, yuvarlandıktan sonra hiçbir yuvarlanma şeridinin görünmemesi gibi benzersiz bir özelliğe sahiptir. Üst üste binme yok.

Bu avantaj, yerel onarımlar gerçekleştirme imkanı sunar.

#### ÖZELLİKLER VE KARAKTERİSTİKLER

- İç mekan kullanımı için
- Korur, süsler ve su geçirmez
- Üst üste binme yok
- Küçük çizikleri ve kusurları gizleyin
- UV bozunması nedeniyle renk değişimi olmaz
- Uygulaması çok kolay
- Dayanıklı
- Derin mat - ahşabın doğal görünümünü korur
- Şeffaf
- Kokusuz
- VOC < 20 g/L (2010/75 AB Decopaint Direktifine göre)
- pH: yaklaşık 8
- Yoğunluk: ± 1
- Çözücü: su

#### KULLANIM

Neredeyse tüm ahşap türleri için. Ahşap doğal bir ürün olduğundan, bu ürünün seçilen alt tabakaya uygunluğunu sağlamak için her zaman test yapılması önerilir.

Sadece iç mekanlarda.

Mobilya, kapılar, pencere çerçeveleri, parke, lambri, masa tablaları, mutfaklar, merdivenler ve korkuluklar, panolar vb.

Tavsiye edilen kullanım:

- doğrudan ahşap üzerine
- veya hem **ARIOMAT WOOD COLOUR BASE** hem de **ARIOMAT WOOD AGING BASE** üzerinde

#### BAŞVURU

##### HAZIRLIK

- Yüzey kuru, toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin durumuna ve istenen etkiye göre zımparalayın ve/veya temizleyin.
- 20 B bileşenini (PART B) **WOOD VARNISH 2C PART A'**ya ekleyin ve kullanmadan önce iyice karıştırın.  
Örn. - 1 L veya kg PART A + 200 g veya ml PART B.  
- 5 L veya kg PART A + 1 L veya kg PART B.
- Bu karışımın kap ömrü büyük ölçüde azaldığından, küçük miktarlarda karıştırılması şiddetle tavsiye edilir. Bu karışım 1 saat içinde işlenmelidir.



## WOOD VARNISH X-MATT, MATT, SATIN

### RENKSİZ VE KORUYUCU KAPLAMA

### AŞINMAYA VE SUYA KARŞI YÜKSEK DİRENÇLİ

#### BAŞVURU

- Ön renkler isteniyorsa **ARIOMAT WOOD COLOUR BASE** veya **ARIOMAT WOOD AGING BASE** teknik veri sayfasına göre uygulayın.
- Uygulamadan sonra yüzey hafifçe düzleştirilebilir. Zımparalamayın.
- Rulo veya fırça ile:
  - Rulo (kısa tiftik rulo) veya fırça ile iki ila üç ince kat **WOOD VARNISH 2C** uygulayın. Tavsiye edilen miktar üç kattır. İki kattan sonra, gerekirse yüzeyi ekstra pürüzsüz hale getirmek için kaygan veya hafif zımparalayın (180 grit kağıt veya daha ince).
  - Katlar arası bekleme süresi: 3-5 u.
  - İlk kat: Kuruma süresi: yakl. 1-3 saat, tüketim maks: 130 g/m<sup>2</sup>
  - İkinci kat: Kuruma süresi: yaklaşık 5-6 saat, tüketim maks. 100 g/m<sup>2</sup>
  - Üçüncü kat: Kuruma süresi: yaklaşık 5-6 saat, tüketim maks. 100 g/m<sup>2</sup>
  - Aletleri ile temizleyin: Su ile temizleyin
- Sprey ile:
  - Önce yukarıda tarif edildiği gibi PART B'yi ekleyin ve ardından gerekirse ürünü %20'ye kadar su ile seyreltin. Maksimum seyreltme örneği: 800 gr **WOOD VARNISH 2C** + 200 gr su.
  - Rulo ile aynı kuruma süreleri tavsiye edilir.

#### PAKET

##### WOOD VARNISH 2C

PART A	PART B
• 1L'lik Kavanoz	• 100 cc'lik şişe
• 5 litrelik bidonlar	• 1000 cc'lik metal kutu

#### DEPOLAMA

- Kuru bir yerde, orijinal ambalajında, 5 ila 25°C arasında bir sıcaklıkta saklayın.
- Ürün donmaya karşı hassastır, donmadan depolama ve taşıma kullanın.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

#### GÜVENLİK

Kullanmadan önce [www.ariomat.com](http://www.ariomat.com) adresinde bulunan güvenlik bilgi formuna bakın.

**WOOD VARNISH 2C**  
ARIOMAT  
Ahşap  
Versiedatum: 3 Şubat 2023

**SOBELTEC**  
powered by   
Klein Frankrijkstraat 43  
B-9600 Ronse  
[info@sobeltec.be](mailto:info@sobeltec.be)

#### ÖNEMLİ BİLDİRİM:

Sorumluluğumuz ürünün kendisiyle sınırlıdır, işlenmesi ve uygulanması hariçtir. Herhangi bir işlemden önce kendi testleriniz yapılmalıdır. Ürünlerimizi ve bileşimlerini değiştirme ve ilgili teknik notları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen bu teknik notun en son sürümünü danışmanlık servisimizden isteyin.