



MT PROTECT GLOSS

HYDROFOBE AFWERKING VOOR MT CALCE

OMSCHRIJVING

MT PROTECT GLOSS:

- is een fijne was emulsie ontwikkeld voor de hydrofobe en licht-glanzende afwerking van de decoratieve pleister **MT CALCE**.

INGREDIËNTEN

- **MT PROTECT GLOSS** is een mengsel van diverse wassen in emulsie om volgende vereiste eigenschappen te bieden.

EIGENSCHAPPEN

- Uitzicht: transparant
- Hydrofoob: op **MT CALCE** na 2 à 4 dagen
- Finaal uitzicht: glanzend
- Beschermend: vormt een beschermende waterafstotende laag
- Compatibiliteit: speciaal ontworpen om te werken met **MT CALCE**.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

- pH ca. 7
- Dichtheid: ca. 0.99 g/cm³ (bij 20 °C)
- Weekmakervrij
- VOC-vrij

GEbruIK

MT PROTECT GLOSS is klaar voor gebruik en mag met maximum 20% water worden verdund en getint worden met organische pigment-pasta's.

- **Als transparante matte hydrofobe afwerkingslaag:**
 - Mag slechts na volledig uitdrogen (48u) van de **MT CALCE** met kwast of een platte borstel aangebracht worden.
 - Aanbrengen in één maal en zo gelijkmatig mogelijk.
 - Eerst altijd een proefoppervlak maken om de gewenste kleur en glazuur uit te testen.

Indicatief verbruik: ca. 100 g/m²

Verwerkingstemperatuur: De temperatuur van de ondergrond en van de omgeving mogen tijdens het aanbrengen en drogen niet lager zijn dan 5 °C en niet hoger dan 30 °C.

Droogtijd: Droog na ongeveer 4 – 6 uur bij 20 °C en 50 % relatieve vochtigheid. Lagere temperaturen en een hogere relatieve vochtigheid verlengen de droogtijd.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met lauw water en een schuurspons schoonmaken.

VERPAKKINGEN

- Potten van 1 kg

OPSLAG en HOUDBAARHEID

- Op te slaan in een droge ruimte, vorstvrij en verwijderd van direct zonlicht.
- In ongeopende originele verpakking is de bewaartijd minimum 12 maanden na productiedatum bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C. Eénmaal geopend is de houdbaarheid beperkt tot 2 à 3 maanden in gesloten verpakking.

VEILIGHEID

- Lees het veiligheidsinformatieblad.
- Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het verwerken en drogen. Vermijd eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product. Bij contact met ogen



MT PROTECT GLOSS

HYDROFOBE AFWERKING VOOR MT CALCE

en huid onmiddellijk met veel water spoelen. Product niet in riolering, waterwegen of bodem laten terecht komen.

- EUH 208: Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

AFVAL VERWIJDERING

- Alleen lege verpakkingen recycleren. Vloeibare materiaalresten afvoeren naar het inzamelpunt voor oude verf/lak, gedroogde materiaalresten afvoeren als bouw- en sloopafval of als gemeentelijk of huishoudelijk afval.

MT PROTECT GLOSS
ARIOMAT
Minerale oppervlakken
Versiedatum: 09/10/2023

**SOBELTEC**
powered by 
Klein Frankrijkstraat 43
B-9600 Ronse
info@sobeltec.be

BELANGRIJKE NOTA

Alle informatie in dit document wordt verondersteld accuraat te zijn, maar de juistheid of volledigheid daarvan is niet gegarandeerd en er wordt geen garantie gegeven met betrekking hiernaar. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of enige schade die is ontstaan door het gebruik van het product. **Eigen testen moeten vóór elke behandeling worden uitgevoerd.** Gezien de veelzijdigheid en diversiteit van de respectieve werkomstandigheden en gebruikte materialen kunnen wij in onze beschrijving niet elk afzonderlijk geval behandelen. Wij behouden het recht de samenstelling van onze producten en de bijhorende technische documentatie te wijzigen zonder voorafgaand bericht.